



IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 2 A

DESCRIPCIÓN.

800 es un impermeabilizante elastomérico elaborado con resinas, pigmentos inorgánicos, cargas minerales y aditivos que forman una película impermeable, de buena elongación y resistencia a la intemperie. Aplíquelo usted mismo.

USOS.

- Como sistema impermeable para techos, terrazas, cubiertas de asbesto-cemento y lámina.

VENTAJAS.

- Es 100 % impermeable.
- Buena adherencia.
- Fácil de aplicar.
- No requiere mantenimiento.
- Flexible.
- Ecológico.

APLICACIÓN.**Preparación de la Superficie****Consideraciones Previas:**

La superficie a tratar deberá presentar un acabado uniforme libre de grietas y protuberancias. La superficie debe tener una pendiente mínima del 2% y libre de encharcamientos. Todos los ángulos que forma el sustrato con cualquier elemento vertical, como muros, pretilas, bases, etc., deben contar con un chaflán de mezcla de 10 cm a 45° a todo lo largo de los mismos.

Limpieza:

Limpieza de la superficie, eliminando polvo, grasa o partículas sueltas. Elimine totalmente el asfalto de impermeabilizaciones anteriores.

Imprimación:

Aplique de una mano sin diluir de **805 Primario Acrílico** en toda la superficie a razón de 4 a 6 m² por litro. Se deberá dejar secar antes de continuar el tratamiento.

Resane y Calafateo:

Selle con **806 Cemento Plástico Acrílico** grietas y fisuras, así como los puntos críticos de la impermeabilización como chaflanes, bajadas, bases de domos, etc.

Aplicación del Producto.**Aplicación de la 1ª. capa:**

Aplique **800** a razón de 0.5 L a 0.75 L / m², mediante cepillo, rodillo o jalador sin diluir y siguiendo una sola dirección dejando secar de 12 a 24 hrs. dependiendo de las condiciones climáticas.

Aplicación de la 2ª capa:

Aplique una segunda capa siguiendo una dirección transversal aplicada en la primera a razón de 0.50 L a 0.75 L/m² dejándola secar por 24 hrs. aproximadamente.

Nota: Se recomienda el uso del refuerzo intermedio **601** para mejores resultados.

PRESENTACIÓN.

- Cubeta de 19 L

COLOR.

- Blanco y Rojo



IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 2 A

RENDIMIENTO.

Sin diluir aplique el producto de 1 a 1.50 L/m² a dos manos, dependiendo de la rugosidad de la superficie.

DATOS TECNICOS

PARAMETRO	ESPECIFICACION	METODO
Consistencia	Líquido Viscoso	Visual
Color	Blanco y Rojo	Visual
Olor	Característico a resina	-----
Densidad @ 25°C	1.31-1.35 g / ml	ASTM-D-1475
Viscosidad (s-6, rpm-10)	26.000-29.000 cps	ASTM-D-2196
PH @ 25°C	8 - 9	ASTM-E-70
Material no volátil	50-52 %	ASTM-D-2697

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

PRECAUCIONES.

- No se aplique sobre asfalto.
- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se aplique bajo superficies encharcadas.
- No aplique en superficies excesivamente calientes.
- No se aplique abajo de 5 °C ni por encima de los 50°C.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- En caso de contacto con ojos y piel, lave con agua abundante.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD.

A partir de la fecha de fabricación, este producto puedes conservar sus propiedades hasta por 12 meses, siempre y cuando se encuentre bajo techo y sellado correctamente, en lugar fresco y seco.
No estibe más de 4 cubetas.

Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso.
Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que PASA® no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.
Para cualquier duda consultar a nuestro departamento técnico.